

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit: **PRIMAIRE ÉPOXY HS ANTI-OSMOSE NAUTICO**

Contenu: Primaire époxy sans solvant – Composant A
Durcisseur – Composant B

Propriétés: Coloris : Composant A: gris
Coloris : Composant B: incolore
Coloris du mélange : gris
Aspect : brillant
Densité : 1,3 kg
Extrait sec : 100%
Épaisseur de couche : humide (WTF) 150 µ
Épaisseur de couche : sec (DFT) 150 µ

Descriptif du produit: Primaire époxy bi-composants sans solvant d'épaisseur élevée, avec protection garantie contre l'osmose. Assure un revêtement souple et étanche. Un primaire parfait pour tous les antifouling.

Processus

d'application: Champ d'application : recommandé pour effectuer des réparations au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison des bateaux, notamment en association avec une protection ou un traitement anti-osmose.
Ce produit convient aux supports suivants :
Polyester, plastique renforcé fibre de verre, acier, stratifié endommagé.

Mise en œuvre: Rapport de mélange : 3 : 2 en volume
Rapport de mélange : 100 : 48 en poids

Mélange: Mélanger uniquement que la quantité à mettre en œuvre. Amalgamer jusqu'à obtenir un coloris homogène.

Temps d'utilisation: env. 45 minutes à 20 degrés / 60 minutes à 15 degrés

Application: Au pistolet, au pinceau ou au rouleau

Nombre de couches :

Au pistolet, au moins 2 couches de 150 µ

Au rouleau, au moins 4 couches de 100 µ

Paramètres de

pulvérisation: **Couche humide jusqu'à 300 µ :**

Diluant : 5%

Dimension de buse : 2,1 – 3,0 mm

Pression : 2,5 bar

A Temps de

durcissement: Sec au toucher : 10 – 12 heures à 20 degrés / 20 heures à 10 degrés

Ponçable après 24 heures à 20 degrés / 48 heures à 10 degrés

Sec : 7 jours à 20 degrés / 14 jours à 10 degrés

Surcouchage: La couche suivante peut être appliquée après au moins 8 heures à 20 degrés / 16 heures à 10 degrés. Doit être dépoli entre les couches au papier P 240 – 400.

Rendement théorique: env. 13 m² pour une épaisseur de couche de 200 µ

Préparation: Éliminer les sels et autres salissures à l'eau claire, avec un nettoyeur haute pression.

Laisser sécher la surface. Dégraisser. Dépolir au papier P 240. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.

Sécurité:

Veuillez observer les points suivants :

Veuillez à une bonne ventilation des locaux.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale : 10 degrés.

Précautions:

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur pour savoir comment manipuler nos produits en toute sécurité.

Stockage:

Toujours stocker les produits bien fermés. Les tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le contenant immédiatement après utilisation.

Durée de conservation: 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.