

NAUTICO SUPERGLIDE

2K-ANTIFOULING 2024



Technisches Datenblatt

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 2K

12|23

PRODUKTMERKMALE

Hochvernetzende Zweikomponenten-Kupferbronze mit einem hohen Anteil an Kupferpulver. **Wird in der Regel auf Polyester-(GFK)-Booten verwendet.** Kann auch als Grundierung und Bewuchsschutz verwendet werden. Ergibt einen sehr guten Schutz gegen Osmose (4 Schichten).

EINSATZGEBIET

Ein Antifouling für den Einsatz in Süß-, Salz- und Brackgewässern. Nicht für den mediterranen Einsatzbereich geeignet. Ist durch sein 2-Komponenten-System **sehr widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse.** Vor allem dann, wenn mit dem Boot auf Grund gefahren wird oder geslippt werden soll.

PRODUKTANGABEN

Produktcode: N4910

Glanzgrad: glänzend

Farbton: Kupfer

Verbrauch: ca. 12 m²

Spezifisches Gewicht: 0,931 g/cm³ g/ml

VOC-Anteil: 60,2 % (Gramm/Liter)

Methode: Rolle/Pinsel

Verdünnung: SUPERGLIDE-2K-VERDÜNNER

Reinigung Werkzeuge: SUPERGLIDE-2K-VERDÜNNER

Mischverhältnis: 5/1 nach Volumen | 100/20 nach Gewicht

Trocknungszeit: handtrocken 4 Std. / schleifbar 6 Std. / durchgehärtet 12 Std. bei 20° Grad.

Schichtdicke: Nass: (WFT) 120 my | Trocken: (OFT) 80 my

Überstreichintervall: 4 Std. bei 20° / 6 Std. bei 10°

Temperatur: nicht unter 10°, hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 2K

12|23

VERARBEITUNG

Immer nur die zu verarbeitende Menge Stamm und Härter anmischen. Vorab den Superglide-2K-Stamm sehr gut aufrühren, dann unter stetigem Rühren den Härter in der richtigen Dosierung zum Stamm begeben. Ca. 20 Minuten warten, damit die chemische Trocknung einsetzen kann, erst dann, falls nötig, verdünnen und wieder gründlich mischen.

Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein.

Die Verarbeitungstemperatur sollte über 10° liegen. **Keine Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen. Das Antifouling und der zu applizierende Untergrund sollten die gleiche Temperatur aufweisen.**

Die Temperatur des Untergrundes muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung sorgen.

NAUTICO SUPERGLIDE 2 K lässt sich am besten mit Chinahaarpinsel, Mohairrollen oder Schaumstoffrollen, (diese Rolle muss Lösemittelbeständig sein) auftragen.

Kann aber auch gespritzt werden:

Düsengröße: 1,5–2,0 mm | Arbeitsdruck: 2,0–3 bar

VORHERGEHENDER ANSTRICH

Der GFK sollte gut mit einem 180er-Papier geschliffen sein. Der Untergrund sollte durchgehend gleich matt sein. Dann als Osmose-Schutz **4–5 Schichten applizieren.**

Zuwasserlassen nach der Applikation: nach 12 Std. bei 20°.

Der Antifoulinganstrich kann bis zu 6 Monate vor dem Zuwasserlassen aufgetragen werden. Sollte der Rumpf über den Winter nicht vor den Witterungseinflüssen geschützt werden können, muss das Antifouling vor dem Zuwasserlassen durch leichtes Überschleifen wieder aktiviert werden.

Antifouling kann nur in einer ausreichend starken Schichtstärke wirken. Es sollte immer der empfohlene und errechnete Farbbedarf auf den Rumpf aufgetragen werden, um einen ausreichenden Bewuchsschutz zu gewährleisten. Auch wenn dann eine weitere Schicht unvorhergesehen aufgetragen muss. Bei einer zu geringen Schichtdicke verliert man ggf. zu früh die zugesicherte Schutzwirkung und hat doch Bewuchs am Rumpf.

HINWEISE ANSTRICH

Ein **Wiederholungsanstrich** auf vorhandenen NAUTICO SUPERGLIDE 2K kann auf den gründlich gereinigten, intakten Untergrund aufgetragen werden. Es empfiehlt sich aber, das alte NAUTICO SUPERGLIDE 2K mit einem rotem Schleifschwamm leicht anzuschleifen. Dann mit Frischwasser abspülen, trocknen lassen und eine Schicht NAUTICO SUPERGLIDE 2K applizieren. NAUTICO SUPERGLIDE 2K enthält schwere Pigmente. Deshalb **vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren.** Die Zugabe von **SUPERGLIDE-2K-VERDÜNNER** kann die Applikationseigenschaften verbessern. Nicht übermäßig verdünnen, damit eine ausreichende Trockenschichtstärke erreicht wird.

NAUTICO SWISS**NAUTICO SUPERGLIDE 2K**

12|23

ENTSORGUNG

Das Washwasser bei Reinigung des Anstriches darf nicht in die Kanalisation gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

SICHERHEIT

Für gute Belüftung sorgen. Es wird empfohlen, die Augen und die Haut zu schützen. Keine offenen Flammen verwenden.

Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen. Minimale Temperatur 10°.

LAGERUNG

Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze, und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

HALTBARKEIT

36 Monate bei 25° Stamm | Härter 12 Monate

24 Monate bei 35° Stamm | Härter 6 Monate

ZERTIFIZIERUNGEN | ZULASSUNGEN

CHZN 7320.01.001

BAuA N-112132

(CH) UFI C7JP-DKW7-N200-GP48

(EU) UFI U9HH-09QY-PD8G-WH95



Sicherheitsdatenblatt
SUPERGLIDE 2K



Technische Datenblätter
Anwander Shop



Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss ist eine Marke der
Anwander Vertriebs GmbH